



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0128



150920110152 (2015)国认监验字(03)号

JS1705360257

检测报告

Test Report

产品名称： 阻燃聚氯乙烯绝缘电线

型号规格： ZB-BV/2.5mm²

受检单位： 上海卓众电缆有限公司

委托单位： 上海市质量技术监督局

检测类别： 专项监督抽查

上海市质量监督检验技术研究院
Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research



上海市质量监督检验技术研究院

检测报告

报告编号: JS1705360257

共2页 第1页

产品名称	阻燃聚氯乙烯绝缘电线			型号规格	ZB-BV/2.5mm ²
				商标	卓众
任务来源	上海市质量技术监督局 沪质技监监[2017]179号			检测类别	专项监督抽查
受检单位名称	上海卓众电缆有限公司				
相关单位名称	/				
产品等级	合格品	批号(编号)	/	商品条码	/
		生产日期	2017.4.22	样品数量	17卷(1700米)
抽样日期	2017年05月25日	抽样地点	上海松江叶新公路3600弄6号	抽样基数	68卷(6800米)
到样日期	2017年05月26日	抽样单编号	0257183	抽样人员	李荣政 刘倩
样品状态描述	完好				
检测依据	GB/T 5023.3-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分:固定布线用无护套电缆 GB/T 19666-2005 阻燃和耐火电线电缆通则				
判定依据	上海市电线电缆(非发证类)产品质量监督抽查技术规范				
检测日期	2017年06月13日		至	2017年06月22日	
检测结论	经抽样检测,本次产品质量监督抽查所检项目共17项,符合上述检测依据。具体检测项目详见结果页。 <div style="text-align: right;"> (检测报告专用章) 签发日期: 2017年06月24日 </div>				
受检单位 通讯资料	地址	上海市松江区泖港镇叶新公路3600弄6号			
	邮编	201607	电话	13501759444	
备注	本报告检测结论是根据检测依据/判定依据仅对所检项目得出的,不代表未经检测的项目或功能符合要求。				

主检:

武志群

审核:

李奇明

批准:

张倚

检测报告

报告编号: JS1705360257

上海市质量监督检验技术研究院

共 2 页 第 2 页

检测结果汇总					
序号	检测项目	技术要求	检测结果 绿	单项判定	备注
1	导体电阻(20℃)(Ω/km)	不大于7.41	7.07	符合	
2	成品电缆电压试验(2500V, 5min)	不击穿	未击穿	符合	
3	绝缘电阻(70℃)(MΩ·km)	不小于0.010	0.358	符合	
4	绝缘平均厚度(mm)	不小于0.8	0.8	符合	
5	绝缘最薄处厚度(mm)	不小于0.62	0.70	符合	
6	绝缘老化前抗张强度(N/mm ²)	不小于12.5	15.1	符合	
7	绝缘老化前断裂伸长率(%)	不小于125	240	符合	
8	绝缘老化后抗张强度(80℃, 168h)(N/mm ²)	不小于12.5	14.5	符合	
9	绝缘老化后断裂伸长率(80℃, 168h)(%)	不小于125	230	符合	
10	绝缘老化后抗张强度变化率(80℃, 168h)(%)	不大于±20	-4	符合	
11	绝缘老化后断裂伸长率变化率(80℃, 168h)(%)	不大于±20	-4	符合	
12	绝缘失重试验(80℃, 168h)(mg/cm ²)	不大于2.0	0.5	符合	
13	绝缘高温压力试验(80℃)(%)	不大于50	28	符合	
14	绝缘热冲击试验(150℃, 1h)	不开裂	未开裂	符合	
15	绝缘低温弯曲试验(-15℃)	不开裂	未开裂	符合	
16	成品电缆(绝缘)低温冲击试验(-15℃)	无裂纹	无裂纹	符合	
17	电缆的成束阻燃试验(B类)(供火时间40min)	试样上炭化的长度(m)	不大于2.5	0.5	符合
		停止供火后试样上的有焰燃烧时间(min)	不大于60	4	

(以下空白)

注 意 事 项

- 1、 报告无“检验检测专用章”或检测单位公章无效。
- 2、 不得部分复制报告，复制报告须加盖“检验检测专用章”或检测单位公章，否则无效。
- 3、 报告无主检、审核、批准人签名无效。
- 4、 报告涂改无效。

声 明

- 1、 本质检机构保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测的数据、结果负责，并对客户所提供的样品和技术资料保密。
- 2、 对送样委托检测报告若有异议，应于报告收到之日起十五日内向本质检机构提出，逾期不予受理。
- 3、 未经本质检机构同意，委托人不得擅自使用检测数据、结果进行不当宣传。
- 4、 本质检机构在资质认定证书确定的能力范围内，对社会出具具有证明作用数据、结果时，应当标注检验检测机构资质认定标志，并加盖检验检测专用章。在资质认定证书确定的能力范围外，出具的检验检测报告或者证书上不得标注检验检测机构资质认定标志，该数据、结果对社会不具有证明作用。

上海市质量监督检验技术研究院所属单位一览表

1. 食品化妆品质量检验所(代码 SP) / 国家食品质量监督检验中心(上海) / 国家保洁产品质量监督检验中心 / 上海市食品质量监督检验站

地址: 上海市徐汇区苍梧路 381 号 邮编: 200233
电话: 021-54263342、54263362 传真: 021-54263402
E-mail: shihuas@sqi.org.cn

2. 上海时代之光照明电器检测有限公司(代码 ZM) / 国家电光源质量监督检验中心(上海) / 国家灯具质量监督检验中心 / 国家轻工业灯具质量监督检测中心 / 上海市照明产品质量监督检验站

地址: 上海市闵行区江月路 900 号 2 号楼 邮编: 201114
电话: 021-54336162、54336173、54336181、54336227 传真: 021-54337200
E-mail: salt@sqi.org.cn、salt@saltnet.com.cn、sdzg@sqi.org.cn

3. 机电产品质量检验所(代码 JD) / 上海市机电产品质量监督检验站

地址: 上海市闸北区万荣路 918 号 邮编: 200072
电话: 021-56035307、56652534 传真: 021-56652624
E-mail: jds@sqi.org.cn

4. 轻工与化工产品质量检验所(代码 QG、HG) / 国家日用消费品质量监督检验中心 / 化学工业鞋类质量监督检验中心 / 上海市轻工产品质量监督检验站 / 上海市化工产品质量监督检验站

地址: 上海市闵行区江月路 900 号 3 号楼 邮编: 201114
电话: 021-54336172、54336175 传真: 021-54336175
E-mail: qgs@sqi.org.cn、qinggong@sqi.org.cn

地址: 上海市徐汇区苍梧路 381 号 邮编: 200233
电话: 021-54265916 传真: 021-64850804

5. 建材家居装饰装修质量检验所(代码 JC) / 国家家具质量监督检验中心 / 国家轻工业家具质量监督检测中心 / 国家轻工业建筑五金质量监督检测中心 / 国家建筑材料及装饰装修材料质量监督检验中心 / 上海市建筑材料及装饰装修材料质量监督检验站 / 上海市室内装饰质量监督检验站

地址: 上海市闵行区江月路 900 号 5 号楼 邮编: 201114
电话: 021-54336170、54336225 传真: 021-54336170
E-mail: jcs@sqi.com.cn、jiancai@sqi.org.cn

6. 电子电器家用电器质量检验所(代码 DZ、DQ) / 国家电器能效与安全质量监督检验中心 / 中国商业联合会交电商品质量监督检验测试中心(上海) / 上海市电子电器家用电器质量监督检验站

地址: 上海市闵行区江月路 900 号 4 号楼 邮编: 201114
电话: 021-54336322、54336146 传真: 021-54336146
E-mail: dzs@sqi.org.cn

地址: 上海市徐汇区苍梧路 381 号 邮编: 200233
电话: 021-64850806、54263939 转 传真: 021-64850806
E-mail: dqs@sqi.org.cn

7. 计量检测所:(代码 JL)

地址: 上海市闵行区江月路 900 号 5 号楼 邮编: 201114
电话: 021-54336348、54336326 传真: 021-62892960
E-mail: jls@sqi.org.cn

地址: 上海市徐汇区永嘉路 627 号(长度室) 邮编: 200031
电话: 021-64372100 传真: 021-64372108

8. 上海质量技术认证中心(代码 SQC)

地址: 上海市徐汇区永嘉路 627 号 邮编: 200031
电话: 021-64318322、64311651 传真: 021-64715086
E-mail: rzzx@sqi.org.cn

9. 培训中心(代码 PX)

地址: 上海市闸北区万荣路 918 号
电话: 021-56776627(主任室)、56773282 传真: 021-56773282
网址: <http://www.sqi.com.cn>、e-mail: peixun@sqi.org.cn

10. 纤维检验所(代码 XW) / 国家日用消费品质量监督检验中心 / 上海市纺织纤维质量监督检验站

地址: 上海市长乐路 1228 号 邮编: 200040
电话: 021-62489889 传真: 021-62489902
E-mail: xws@sqi.org.cn